



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73

CONCRETTA

THE ART OF CONCRETE



Yüksek mukavemet.

Hızlı kuruma.

Kolay uygulama.

Çevre dostu.

Suya ve hava şartlarına dayanıklıdır. (iç-dış)

Duvar, zemin kullanımına uygundur.

Ürün Tanımı: Concretta duvar ve zeminlerde son kat olarak kullanılmak için üretilmiş bir malzemedir.

Renklendirmek mümkündür.Renk seçenekleri mevcuttur.

Uygulama aletleri: Paslanmaz çelik mala ve spatula

Ambalaj: 5-10-25 kg'lık kutu.

Raf Ömrü ve Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 8-10 litre su. Bir birim su: yaklaşık 2 birim toz

Malzeme Gereksinimi: Yaklaşık 0,5 kg toz/m²

Çalışma Süresi*: Yaklaşık 30 - 45 dakika.

Kuruma Süresi*: Yaklaşık 12 saat



Uygulama Aşamaları

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez. Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada aynıdır.Uygulama aletleri; çelik mala veya spatula.

1

Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru, temiz ve düz bir satıhta olduğundan emin olun.



2

Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni, pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla ürün sarfiyatına yol açacağıdır. (Yüzeyinizi düzleştirmek için daha uygun maliyetli malzemeler olduğunu unutmayın)



3

Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmelidir.M2 sarfiyat 100 ml.



4

1.Kat Mikro Beton

25 kg toz için yaklaşık 10-12 litre su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı (1 hacim su:2 hacim toz) ve uygulamaya geçilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur.Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir.M2 sarfiyatı her kat için 0,5 kg dır. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dır..





WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73

5



2. Kat Mikro Beton

25 kg toz için yaklaşık 10-12 litre su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı (1 hacim su:2 hacim toz)ve uygulamaya geçilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur.Malzeme karıştırılıp uygulamaya hazır hale getirildiğinde çalışma süresi 30-45 dakika aralığındadır. Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir.M2 sarfiyatı her kat için 0,5 kg dır. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dır..

6



Zımparalama

120 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemten sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir..



7

Sealer

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır. M2 sarfiyatı 100 ml dir.





WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73



8

C-Solution

Malzemeye %10 oranında su eklenerek iyice karıştırılır, ardından rulo ile uygulamaya geçilir.Bu işlem,beton içine işleyerek gereğinden fazla ortaya çıkan dokuyu hafifletmek ve zemini güçlendirmek için kullanılır. İşlem beton dokusunu bozmaz. Aynı zamanda zeminden gelen su ve nem problemini ortadan kaldırır. Oranı ve uygulama şekli müşterinin seçtiği renge göre belirlenir.



9

U-Sealer

Malzemeye %10 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır. Bir kişi cilalı rulo ile uygularken ardından bir kişi ise kuru rulo ile cilalı yüzeyin üzerinden geçmelidir. 12 saat sonra alan kullanıma hazırdır.M2 sarfiyatı 100 ml dir.Äğır yük trafiğı olan alanlarda iki kat uygulanmalıdır.

BENEFITS



High Adhesion



Scratch resistance



Ready to Use



Can be tinted in any colors



No demolition costs



Stain resistance



Impact resistance



Indoor air quality A+